MADEIRA PARA ENVERNIZAR

Começar por tapar todos os orifícios e fendas com pasta para madeira

INTERIOR

SUPORTE NOVO

• **Tratar**, se necessário todas as madeiras com um produto fungicida e insecticida.
• **Lixar** no sentido do veio da madeira com lixa cada vez mais fina.
• **Remover** a poeira com um trapo.
• **Aplicar** uma demão de verniz incolor diluído a 40% em solvente mineral ou essência de terebintina, encher a madeira.
• **Lixar** novamente com lixa muito fina ou com palha de aço.
• **Remover** a poeira com um trapo.

SUPORTE ANTIGO

- SE A MADEIRA ESTIVER EM BOM ESTADO

• **Lixar** levemente com lixa muito fina
• **Lavar** com água com um pouco de lixívia, utilizando uma escova com pelo rijo.
• **Lavar** com água limpa.

- SE A MADEIRA ESTIVER DANIFICADA

• **Aplicar** um decapante químico, utilizando luvas de borracha.
• **Raspar** a camada de verniz amolecida com uma espátula.
• **Desengordurar** com solvente e em seguida polir com palha de aço.

EXTERIOR

• **Tratar** a madeira com um produto fungicida e insecticida.

Se a madeira estiver húmida, Tratar a humidade. Depois, seguir o mesmo procedimento descrito acima.

MADEIRA PARA ENCERAR

Começar por tapar todos os orifícios e fendas com pasta para madeira.

INTERIOR

SUPORTE NOVO

• **Lixar** com lixa de esmeril muito fina ou com palha de aço e limpar a poeira.

SUPORTE ANTIGO

• **Remover** a cera com um solvente ou essência de terebintina utilizando um pincel e em seguida limpar.
• **Tapar** todos os orifícios e fendas com pasta para madeira. Deixar secar. Lixar e limpar.
Antes de encerar, **polir** com palha de aço e limpar a poeira.

Dicas FERMAT

Ao fazer uma limpeza de manutenção (5 a 10 g de lixívia por litro de água) lavar com água limpa à medida que vai avançando de baixo para cima, para evitar as marcas de escorrimento da lixívia sobre a tinta ainda não limpa e que são impossíveis de remover.



NOTAS

www.fermat.co.ao

Fermat
o mundo da construção

28

Preparar a madeira para pintar, envernizar e encerar

Fermat
o mundo da construção

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Escova metálica
- Escova macia
- Taco para polir
- Raspador triangular
- Máquina de polir
- Espátula
- Esponja
- Espátula para betumar
- Pistola de decapar
- Maçarico de ponta chata
- Pincel
- Lixa
- Luvas de borracha.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as quantidades necessárias para a sua encomenda.

QUANTIDADE	MATERIAIS
	LIXÍVIA
	DECAPANTE QUÍMICO
	SOLVENTE MINERAL
	LIXA
	BETUME
	ESSÊNCIA DE TEREBINTINA
	FUNGICIDA E INSECTICIDA
	PASTA PARA MADEIRA
	PALHA DE AÇO

MADEIRA PARA PINTAR

Começar por tapar todos os orifícios e fendas com betume ou pasta para madeira

INTERIOR

SUPORTE NOVO

- **Tratar**, se necessário todas as madeiras com um produto fungicida e insecticida.
- **Lixar** com lixa cada vez mais fina (1).

- **Remover** a poeira com uma escova macia.
- **Aplicar** uma sub capa com tinta de aparelho ou com a tinta de acabamento muito diluída (2)



- **Deixar** secar
- **Lixar** com lixa de esmeril muito fina.
- **Remover** a poeira com um trapo ligeiramente húmido.

SUPORTE ANTIGO

- SE A MADEIRA ESTIVER EM BOM ESTADO

- **Limpar** o suporte com lixívia diluída à razão de 10 a 150g por litro de água quente (3).



- **Lavar** com água limpa e morna.

- SE A MADEIRA ESTIVER DANIFICADA

1ª solução: decapagem química

As madeiras reagem de forma diferente a certos decapantes, sendo por isso conveniente fazer um ensaio prévio.

- **Aplicar**, com luvas de borracha, um decapante, com um pincel. Estes produtos são perigosos. Não aplicar sobre as ferragens
- **Deixar** agir o decapante.
- **Raspar** a camada de pintura amolecida com uma espátula e um raspador triangular para peças em relevo (4).



- **Lavar** com bastante água quente e uma esponja.
- **Lixar** ligeiramente quando estiver totalmente seco.
- **Limpar** a poeira com uma escova macia.

2ª solução: decapagem a quente

- **Aquecer** a superfície a decapar com uma pistola para decapar eléctrica ou a gás (500 a 600 ºC) (5).



Atenção para não queimar os dedos

- **Raspar** a tinta enfolada com uma espátula ou escova de arame (6).



- **Lixar**.
- **Limpar** o pó e se necessário lavar ligeiramente com água limpa ou limpar com terebintina.

3ª solução: Queimar a tinta

Com um maçarico de soldar equipado com uma ponta plana, **amolecer** a tinta sem queimar a madeira e remover com uma espátula para betumar ou uma escova de arame (7).



- **Lixar**.

Não se aconselha este método se as madeiras devem ser envernizadas.

EXTERIOR

- **Tratar** a madeira com um produto fungicida e insecticida. Se a madeira estiver húmida, Tratar a humidade. Depois, seguir o mesmo procedimento descrito acima.

Fermat o mundo da construção